sansuy	**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *TECHNICAL CHARACTERISTICS*	**Nº** **L-1316**

Produto Producto *Product*	**Laminado flexível de PVC** Película de PVC *PVC flexible film*
Tipo Tipo *Type*	**VNS 45 FL 0,30 mm C/ ADIT. A-23**

				Padrão Padron *Standard*	**Método** Método *Method*
Peso	• Peso	• *Weight*	**g/m2**	**395 ± 39**	**DIN EN ISO 2286-2 Método A**
Espessura	• Espesor	• *Thickness*	**mm**	**0,30 ± 0,02**	**DIN EN ISO 2286-3**
Largura	• Ancho	• *Width*	**mm**	**Variação / - 0 + 10**	**-**

		Longitudinal Longitudinal *Lengthwise*	**Transversal** Transversal *Crosswise*	**Método** Método *Method*
Resistência à ruptura Resistencia a la ruptura *Tensile strength*	**(kgf/cm^2)**	**mín 155**	**mín 135**	**ASTM D-412 Die A**
Alongamento à ruptura Estiramiento a la ruptura *Elongation at break*	**%**	**máx 350**	**máx 380**	**ASTM D-412 Die A**
Resistência ao rasgo Resistencia al desgarre *Tear strength*	**(kgf/cm)**	**mín 50**	**mín 42**	**ASTM D-1004**
Estabilidade dimensional Estabilidad dimensional *Dimensional stability*	**(%) 70 ºC 10 min.**	**≤ - 4,5**	**≤ + 1,5**	**ASTM D-1204**
Flamabilidade Inflamabilidad *Flammability*	**(mm/min)**	**máx 100**	**máx 100**	**DIN 75.200**

Aplicação sugerida Aplicación sugerida *Suggested application*	

· **Estes valores estão sujeitos à revisão sem prévio aviso ao cliente.**

· Los valores están sujetas a cambios sin prévio aviso al cliente.

· *These values are subject to revision without prior notice to the customer.*

Elaborado em Elaborado *Elaborated on*	**17/09/2021**	**Elaborado por** Elaborado por *Elaborated by*	**Sergio Shimizu**	**Aprovado por** Aprobado por *Approved by*	**Otavio Baracat**
Revisão nº Revisión nº *Revision nr.*	**1**	**Data** Fecha Date	**29/09/2021**	**Por** Por By	**Sergio S.**
Aprovado por Aprobado por *Approved by*	**Otavio B.**				
Motivo da revisão: Motivo de la revision: *Purpose for the revision:*	**Alteração da aditivação conforme o laboratório.**				